

# B-F-K<sup>®</sup> FOLIENKLEBER

Pichler Chemie B-F-K<sup>®</sup> FOLIENKLEBER ist eine modifizierte Acrylat-Polymerdispersion zur dauerelastischen und luftdichten Fugenabdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenbau sowie auch zur Verklebung von RAL-Fensterbändern in der Fenstermontage.

- selbstklebend
- dauerelastisch
- feuchtigkeitsresistent
- schnelle Funktionsfestigkeit
- bis -30°C einfrierbeständig

**geprüft:  
DIN EN 42/77  
DIN 18055**

## Anwendungsgebiete:

B-F-K<sup>®</sup> eignet sich optimal für die Verklebung und Abdichtung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster- und Türenmontage.

Weiters wird B-F-K<sup>®</sup> für luftdichte Fugen-, Dichtfolien-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungs-Verklebungen im Trockenbau eingesetzt.

B-F-K<sup>®</sup> kann nicht im Schwimmbadbereich eingesetzt werden!

## Eigenschaften:

B-F-K<sup>®</sup> haftet ausgezeichnet auf den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen und auch auf den Folien, wodurch die geforderten luftdichten Verbindungen und Anschlüsse geschaffen werden!

B-F-K<sup>®</sup> zeichnet sich durch sein beschleunigtes Aushärteverhalten auch auf nichtsaugenden Untergründen aus.

Weiters ist B-F-K<sup>®</sup> im ausgehärteten Zustand dauerelastisch, selbstklebend, feuchtigkeitsresistent und geeignet für Temperatureinsatzbereiche von -30°C bis +60°C.

## Arbeitsvorbereitung:

Die Haftflächen müssen staub-, öl- und fettfrei sein, der Bauwerkstoff sollte bevorzugt trocken sein (Trockenbauplatten, Putz, Beton und Estrich).

Leicht feuchte, staubige und saugfähige Untergründe stellen kein Problem dar.

## Verarbeitung:

Die Verarbeitung des B-F-K<sup>®</sup> erfolgt entweder mit einer Kartusche- oder mit einer Schlauchbeutelpresse. Der B-F-K<sup>®</sup> wird einseitig als 4 bis 8 mm dicke Raupe aufgetragen.

Die Folie (mit Entlastungsschleife zur Zugentlastung) wird innerhalb der Nassphase der Kleberaupe angebracht. Sie darf nur leicht angedrückt werden, da die Raupe noch mindestens 1 mm dick erhalten bleiben soll!

Die Aushärtezeit des B-F-K<sup>®</sup> kann nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge u.a. Kriterien stark beeinflusst wird.

Die Reinigung von nicht ausgehärtetem B-F-K<sup>®</sup> erfolgt mit Wasser.

## Technische Daten:

**Farbe des ausgehärteten Films**  
hellblau

**Viskosität**  
bei +20°C ... mittellviskos-pastös

**Ausbeute** (4-8 mm Raupe)  
Kartusche ..... ca. 10 lfm  
Folienbeutel ..... ca. 20 lfm

**Verarbeitungstemperatur**  
(Umgebung) ..... -5°C bis +35°C

**Temperaturbeständigkeit**  
langfristig ..... -30°C bis +60°C

Beachten Sie unser technisches Merkblatt.

## Lieferform:

310 ml Kartusche  
600 ml Folienbeutel

## Lagerung:

**18 Monate** Lagerfähigkeit (bezogen auf trockene Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung)

