

#### ANWENDUNGSGEBIET

P-A-C® PARKETT ACRYL ist eine einkomponentige Dichtungsmasse auf Acrylbasis, die speziell zur Abdichtung und Füllung von sichtbaren Parkett/Laminat-Anschlussfugen entwickelt wurde. Dieses spezielle, qualitativ hochwertige Produkt ist lösungsmittel- und geruchfrei, ist schnell schleifbar und zur Versiegelung mit allen handelsüblichen Parkettsiegeln geeignet. P-A-C® PARKETT ACRYL hat außerordentlich gute Hafteigenschaften und kann auch als Klebemittel für lackiertes und nicht lackiertes Parkett verwendet werden. P-A-C® PARKETT ACRYL ist in verschiedenen Farben lieferbar.

#### VORTEILE

- schleifbar
- silikonfrei
- lösemittelfrei
- witterungsbeständig
- überstreichbar
- UV-farbstabil
- geringer Schwund
- geeignet bei Fußbodenheizungen
- versiegelbar

#### ANWENDUNG

Die Haftflächen müssen staub-, öl- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nach dem Auftragen kann P-A-C® PARKETT ACRYL mit Wasser unter Zugabe einer geringen Menge Glättemittel Konzentrat benetzt und anschließend abgezogen werden. Vorsichtig benetzen, da Glättemittelreste zu Flecken auf dem Parkett führen können. Das Material sollte solange vor Schmutz und starker mechanischer Belastung geschützt werden, bis sich eine feste Oberflächenhaut gebildet hat. Überschüssiges Material sollte sofort mit einer Spachtel oder einem Tuch entfernt werden. Verschmutzte Flächen und Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen! Nach vollständiger Durchhärtung kann das Parkett mit dem Dichtstoff abgeschliffen und versiegelt werden. P-A-C® PARKETT ACRYL ist verträglich mit Lacken auf Acrylharzbasis (auch wasserbasierten), mit Alkydharzlasuren und DD-Lacken. Die Lackhaftung muss im Einzelfall geprüft werden. Unverträglichkeit besteht mit 1K-PU-Lacken. Bei Alkydharzlacken können Trocknungsverzögerungen auftreten. P-A-C® ist nur für Anwendungen im Innenbereich geeignet!

#### TECHNISCHE ANGABEN

(ermittelt bei +20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit)

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| MATERIALBASIS                                              | Polyacrylat              |
| SPEZIFISCHES GEWICHT                                       | ca. 1,71                 |
| SHORE-A-HÄRTE                                              | ca. 38 +/-3              |
| HAUTBILDUNG                                                | ca. 10 – 20 Minuten      |
| DURCHHÄRTEZEIT                                             | ca. 1-2 mm je 24 Stunden |
| BRUCHDEHNUNG                                               | > 150 %                  |
| VERARBEITUNGSTEMPERATUR                                    | ca. +5°C bis +40°C       |
| TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT<br>(nach vollständiger Aushärtung) | ca. -20°C bis +80°C      |
| LAGERTEMPERATUR                                            | ca. +5°C bis +30°C       |

Durchhärtengeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

|                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>SICHERHEITSHINWEISE</u> | Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem aktuellen <u>EG-Sicherheitsdatenblatt</u> .                                                                                                      |
| <u>LAGERUNG</u>            | Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort ohne direkte Sonnenbestrahlung und getrennt von Lebensmitteln lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalbehälter 18 Monate.               |
| <u>REINIGUNG</u>           | Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeug können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann mit Pichler Chemie A-P-S® Cleaner gereinigt oder mechanisch entfernt werden. |
| <u>GEBINDEGRÖSSE</u>       | 310 ml Kartusche, VE 12 Kartuschen/Karton                                                                                                                                                           |
| <u>FARBE</u>               | Ahorn, Fichte/Esche, Buche/Erle, Kirsche, Eiche                                                                                                                                                     |
| <u>ZERTIFIZIERUNG</u>      | EN 15651-1: Typ F-INT                                                                                                                                                                               |

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemisch/technischen Entwicklung. Abänderung und Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind daher Eigenversuche durchzuführen. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Sicherheitsdatenblätter der Produkte beachten. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.